



UNION MORTAR

## ADHESIVOS

CEMENTO COLA INTERIOR  
MORTERO COLA  
PARA INTERIOR



## INTERIOR

### INFORMACIÓN TÉCNICA

### CARACTERÍSTICAS

Adhesivo cementoso compuesto de cemento, áridos seleccionados y aditivos químicos. Adecuado para colocación de baldosas cerámicas con porosidad media/alta, en pavimentos y revestimientos interiores. Las dimensiones máximas de las baldosas deben ser de 30 x 30 cm para paredes y 45 x 45 cm para suelos. Los soportes adecuados son los convencionales de mortero de cemento.

### MODO DE EMPLEO



Amasar preferentemente con mezclador eléctrico, con agua limpia hasta obtener una masa homogénea sin grumos y consistencia adecuada que permita una buena trabajabilidad. No usar agua en exceso. Dejar reposar 3-5 min. y reamasar. Extender la pasta sobre el soporte, en paños pequeños (entre 1-2 m<sup>2</sup>) y peinarla con llana dentada (apropiada al formato de baldosa) para regularizar el espesor. Para formatos superiores a 30 x 30 deberá emplearse la técnica del doble encolado. Colocar los materiales cerámicos presionando sobre el soporte hasta conseguir el aplastamiento de los surcos, asegurándose que el cemento cola esté todavía plástico y no ha formado una película superficial que evite su adhesión.

### RECOMENDACIONES

Temperaturas para la aplicación: entre 5°C y 30°C  
No usar agua en exceso.  
En la colocación es indispensable macizar completamente las piezas cerámicas y evitar que haya huecos entre la pieza y el soporte.

UNION MORTAR S.L. - FÁBRICA  
FINCA LOS CELDRANES, S/N  
30332 FUENTE ÁLAMO  
MURCIA - SPAIN  
TEL +34 610 000 660

UNION MORTAR S.L. - SEDE SOCIAL  
FINCA DE MATAS, S/N  
APARTADO DE CORREOS Nº 14  
30360 LA UNIÓN - MURCIA - SPAIN  
T +34 968 560 626 / F. +34 968 560 686

[www.unionmortar.com](http://www.unionmortar.com)

## INTERIOR

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Respetar las juntas de construcción y las juntas entre plaquetas (min. 2 mm).

Los soportes deben ser absorbente, resistentes y estar limpios de grasa, aceite o polvo

Es recomendable humedecer los soportes antes de aplicar el producto y esperar hasta que desaparezca la película de agua superficial.

No aplicar sobre soportes recalentados o a pleno sol, congelados o en curso de congelación ni bajo la lluvia.

El rejuntado se debe hacer después de que hayan transcurrido al menos 24 horas

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Clasificación según UNE EN 12004</b>               | CE                           |
| <b>Aspecto</b>  | Polvo Blanco                 |
| <b>Agua de amasado</b>                                | 22 ± 1 % (5,5 litros / saco) |
| <b>Adherencia inicial</b>                             | >0,5 N/mm <sup>2</sup>       |
| <b>Adherencia después de inmersión en agua</b>        | >0,5 N/mm <sup>2</sup>       |
| <b>Adherencia después de envejecimiento con calor</b> | NPD                          |
| <b>Adherencia después de ciclos hielo/deshielo</b>    | NPD                          |
| <b>Adherencia (Tiempo abierto ampliado ≥30 min)</b>   | NPD                          |
| <b>Rendimiento (para encolado simple)</b>             | 4 kg/m <sup>2</sup>          |

Resultados obtenidos en condiciones estándar de laboratorio que pueden variar según las condiciones de la obra y de las baldosas utilizadas.

## PRESENTACIÓN

Palet de madera, plastificado con lámina de polietileno.

Sacos de 25 kg con válvula, de papel y polietileno de alta densidad.

Conservación: Un año a partir de la fecha de fabricación. En local seco, sobre palet y en su envase original cerrado.

## PACKAGING



Sacos  
25 Kg.

Las informaciones técnicas facilitadas, tanto verbales como escritas, están basadas en nuestro conocimiento y experiencia actual y no suponen un compromiso por los que los clientes deberán siempre comprobar la adecuación de los productos a sus necesidades y finalidades previstas. Dado que la aplicación está fuera de nuestro control, no se asumirá ninguna responsabilidad debida a una utilización incorrecta de los productos.

UNION MORTAR S.L. - FÁBRICA  
FINCA LOS CELDRANES, S/N  
30332 FUENTE ÁLAMO  
MURCIA - SPAIN  
TEL +34 610 000 660

UNION MORTAR S.L. - SEDE SOCIAL  
FINCA DE MATAS, S/N  
APARTADO DE CORREOS Nº 14  
30360 LA UNIÓN - MURCIA - SPAIN  
T +34 968 560 626 / F. +34 968 560 686

[www.unionmortar.com](http://www.unionmortar.com)